

## Клей для пленок

148.70

**Примеры применения:** Для каширования ПВХ-пленок и декоративной бумаги на ДСтП, ДВП и фанеру на роликовых кашировальных и облицовочных установках, а также на горячих роликовых кашировальных линиях. Благодаря высокой прочности склеивания применяется в различных областях промышленности. В отдельных случаях при требованиях высокой водостойкости, можно в клей добавить 7% отвердителя Йоват<sup>□</sup> 195.60. При этом необходимо учитывать, что жизнеспособность клеевой смеси будет максимум 2 часа. При приклеивании пленки добавление отвердителя может привести к отсутствию адгезии. Это необходимо проверять в каждом отдельном случае.

**Свойства / Указания по применению:** Клей с хорошими машинно-эксплуатационными свойствами, высокая теплостойкость, мягкий эластичный клеевой шов. Для деталей оборудования, соприкасающихся с клеем мы рекомендуем нержавеющую сталь марки V2A (или более высокого качества) или нейтральные пластмассы (например, тефлон, полипропилен или полиамид). Следует избегать контакта с такими металлами, как цинк, медь, латунь, алюминий и т.д. По другим вопросам обращайтесь к изготовителям оборудования или к нашим специалистам-технологам. Клей наносится на одну склеиваемую сторону, на плиту-носитель (каширование). Минимальная температура для деталей, клея и помещения: 15 °С. (не идентична минимальной температуре образования клеевой пленки)

Расход клея [г/м<sup>2</sup>]: 70 – 120 Открытое время [мин.]: до пр. 4  
Зависит от качества материала и условий окружающей среды.

**Технические данные:** Вязкость [мПас]: пр. 10.000 (Брукфильд) пр.  
Сухой остаток [%]: 66  
Плотность [г/см<sup>3</sup>]: пр. 1,25  
Значение pH: пр. 7,0  
Цвет клеевой пленки: бежевый

**Очистка:** Машины и приборы после использования следует промыть холодной или теплой водой с добавлением очистительного концентрата Иоват<sup>□</sup> 192.40.

**Хранение:** Хранить в сухом и прохладном месте (15 – 25 °С) в хорошо закрытой оригинальной упаковке 6 месяцев с даты отгрузки от производителя. Предохранять от мороза!

**Упаковка:** По запросу.  
**Примечание:** Дальнейшие указания по использованию, транспортировке и утилизации отходов указаны в паспорте безопасности. Данные, приведенные нами в этом техническом описании, основаны на наших собственных лабораторных испытаниях и практическом опыте наших заказчиков. Но они не могут охватить все параметры, для каждого отдельного случая применения, и поэтому ни к чему не обязывают. Данные не являются гарантией свойств в юридическом смысле, ни гарантию свойств. Из этих данных, а также из нашей бесплатной технической консультации не вытекает право предъявления правовых требований.

## **Важные указания**

Значение склеивания, как одной из самых рациональных технологий соединений, постоянно растет и внедряется в новые области применения. Одновременно быстрым темпом растет число склеиваемых материалов. Разрабатываются новые технологии и оборудование для нанесения клея.

На эти постоянные изменения фирма Иоват отвечает интенсивными исследованиями и разработками. Квалифицированный коллектив химиков и инженеров инновативно работает над тем, чтобы оптимально проконсультировать Вас, как нашего заказчика, и предоставить Вам клей, подходящий для решения Вашей задачи.

Наши данные основаны на наших собственных лабораторных испытаниях и на практическом опыте наших заказчиков. Но они не могут охватить все параметры, для каждого отдельного случая применения, и поэтому не носят обязывающего характера. Проконсультируйтесь, пожалуйста, в каждом отдельном случае в нашем технологическом отделе об актуальном техническом уровне продукции и запросите техническое описание последнего издания. Без этой меры предосторожности Вы пойдете на свой собственный риск.

Заказчику обязательно необходимо самому проверять изготовленные нами клеи на пригодность для каждого случая применения. Это необходимо делать как при первом испытании продукции, так и при изменении текущего производства.

Поэтому новым клиентам мы рекомендуем проверять возможность применения предоставленных нами клеев на Ваших оригинальных деталях в производственных условиях. Затем склеенные детали необходимо проверить в существующих на практике условиях и дать соответствующую оценку. Это испытание обязательно.

Мы просим всех заказчиков, которые проводят изменения в своих технологических процессах, сообщать нам об этом. Это касается как изменений параметров оборудования, так и замены склеиваемых деталей. Тогда фирма Иоват может передать соответствующие знания на основании актуального уровня развития науки потребителю.

Наши данные, приведенные в этом техническом описании, основываются на практических результатах и не являются гарантией свойств в смысле новейшей юрисдикции Федерального Судебного Ведомства (BGH). Из этих данных и нашей бесплатной технической консультации не вытекают никакие обязательства.